

# Federbandstahl

ab Lager lieferbar

## Lieferbare Werkstoffe und Qualitäten:

### Weich

A. Werkstoffe-Nr. 1.1248

CK 75 G-LG

Festigkeit 600 N/mm<sup>2</sup>

### Hart

B. Werkstoff-Nr. 1.1248

CK 75 H+AP

Festigkeit 1300 – 1500 N/mm<sup>2</sup>

### Rostfrei

C. Werkstoff-Nr. 1.4310

Festigkeit 1300 – 1500 N/mm<sup>2</sup>

Breitentoleranzen nach DIN 1544

Kantenausführung

geschnittene Kanten

### Härtevorschrift

Qualität A. (weich)

1. Fünf Minuten Glühen bei 820° C
2. Abschrecken in Öl
3. Eine Stunde anlassen bei 400° C  
für RC 48 oder Festigkeit von 1630 N/mm<sup>2</sup>
4. Abkühlung Luft

Neben den hier angebotenen lagermäßigen  
Längen von 1000 mm können wir Ihnen auch  
Sonderlängen kurzfristig liefern.